

**stampa**<sup>®</sup>

**MOD**

---

**G-EXT**


ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / WALL CLADDING

# G-EXT

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / WALL CLADDING



### ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ




Το σύστημα εξωτερικών επενδύσεων **G-EXT** της **STAMPA** αποτελεί την νέα πρόταση στον χώρο των επενδύσεων εξωτερικών όψεων κτιρίων. Μπορεί να εφαρμοστεί με εμφανές ή κρυφό σύστημα ανάρτησης και συνδυάζει υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα και εξαιρετική αντοχή.

Το σύστημα **G-EXT** χαρακτηρίζουν τα πάνελ **HPL-EXT** από συμπαγές υλικό θερμοσκληρυνόμενων ρητίνων πολλαπλών στρώσεων πάχους από **6-10mm**, ενισχυμένο με ομογενή τρόπο, παραγόμενο σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Έχουν ειδική επεξεργασία που τα κάνει κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους χωρίς να επηρεάζονται από την υγρασία, τις μεταβολές θερμοκρασίας και παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις.

Είναι άκαυστα και έχουν αντοχή στην έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία. Με την εμφανή πλευρά των πάνελ να διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων απλών αλλά και απομιμήσεων ξύλου καλύπτουν κάθε αισθητική επιλογή.

Στο κρυφό σύστημα ανάρτησης τα πάνελ τοποθετούνται σε προφίλ αλουμινίου και ο συνολικός σχεδιασμός του συστήματος εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή, την στεγανότητα αλλά και την αντοχή της συνολικής κατασκευής.

EN 438-7 HIGH - PRESSURE DECORATIVE LAMINATE ( HPL ) FOR EXTERNAL FINISHES	
Reaction to fire	B-S2-d0 ( for > 6mm HPL- EGF ) B-S1-d0 ( for > 10mm HPL- EGS )
Fire Resistance	NPD
Water vapour permeability	110 wet cup / 250 dry cup
Face screw – holding	2200 N
Direct airborne sound insulation	NPD
Flexural strength	114 Mpa
Flexural modulus	16522 Mpa
Thermal resistance	NPD
Thermal shock resistance	Successful
Pentachlorophenol content	< 5 ppm
Resistance to wet conditions	Pass
Density	1400 kg/m <sup>3</sup>



**ΓΡΑΦΕΙΑ**  
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 163  
122 41 ΑΙΓΑΛΕΟ - ΑΘΗΝΑ

**T** 210 34 12 231-3  
**F** 210 34 54 149

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ**  
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
320 11

**T** 22620 31671  
**F** 22620 31631

**OFFICE**  
163 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ STR., GR 122 41  
EGALEO - ATHENS

**T** +30 210 34 12 231-3  
**F** +30 210 34 54 149

**PRODUCTION PLANT**  
ΙΝΟΦΙΤΑ ΒΙΟΤΙΑ  
GR 320 11

**T** +30 22620 31671  
**F** +30 22620 31631

**E** INFO@STAMPA.GR  
**WWW.STAMPA.GR**